

品名 品质项目		标准粒				
		A-12	A-13-H	A-13-M	A-13-L	
化学 组成	L.O.I • 1 (%)	0.07	0.08	0.22	0.35	
	Fe ₂ O ₃ (%)	0.01	0.01	0.01	0.01	
	SiO ₂ (%)	0.01	0.01	0.01	0.01	
	Na ₂ O (%)	0.27	0.28	0.27	0.27	
	Al ₂ O ₃ (%)	99.64	99.62	99.49	99.36	
真比重		3.96	3.96	3.95	3.94	
+75μm (%)		32	30	30	30	
+45μm (%)		76	71	71	71	
中位径 (μm)		60	57	57	57	
α结晶粒径		3.2	2.2	0.8	0.2	
振实密度 (g / cm ³)		轻装	0.7	0.8	0.9	0.9
		重装	1.0	1.1	1.1	1.2
BET比表面积 (m ² / g)		0.5	0.8	3.5	7	